

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

日本国特許庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

PCT/JPCO/07625

13.11.00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年11月 1日

REC'D 03 JAN 2001

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第311555号

WIPO

PCT

出願人

Applicant(s):

東海ゴム工業株式会社


PRIORITY  
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年12月15日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3103463

【書類名】 特許願

【整理番号】 T99268

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F16F 1/36  
F16F 9/30

【発明の名称】 防振ゴム及びその製造法

【請求項の数】 6

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県小牧市大字北外山字哥津 3 6 0 0 番地 東海ゴム工業株式会社内

    【氏名】 篠原 幸司

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県小牧市大字北外山字哥津 3 6 0 0 番地 東海ゴム工業株式会社内

    【氏名】 柴原 彰広

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県小牧市大字北外山字哥津 3 6 0 0 番地 東海ゴム工業株式会社内

    【氏名】 田口 武彦

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県小牧市大字北外山字哥津 3 6 0 0 番地 東海ゴム工業株式会社内

    【氏名】 吉川 亜子

【特許出願人】

    【識別番号】 000219602

    【氏名又は名称】 東海ゴム工業株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100078190

    【弁理士】

【氏名又は名称】 中島 三千雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100079669

【弁理士】

【氏名又は名称】 神戸 典和

【選任した代理人】

【識別番号】 100085361

【弁理士】

【氏名又は名称】 池田 治幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006781

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9715055

【包括委任状番号】 9715056

【包括委任状番号】 9715057

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 防振ゴム及びその製造法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 低動バネ特性を与える加硫されたゴム材料 A からなるマトリックス中に、高減衰特性を与える加硫されたゴム材料 B が島相として微細に分散せしめられてなる、海島構造を呈する防振ゴムにして、

かかる島相たる加硫ゴム材料 B が、未加硫の前記ゴム材料 A 中に未加硫の該ゴム材料 B を均一に混練、分散せしめた状態下において、該ゴム材料 B の加硫を行なうことによって、形成されている一方、該未加硫のゴム材料 A が、そのような加硫されたゴム材料 B の分散状態下において、加硫せしめられていることを特徴とする防振ゴム。

【請求項 2】 前記加硫されたゴム材料 B が、前記加硫されたゴム材料 A 中に、平均粒子径が  $0.1 \sim 100 \mu m$  の大きさの粒子として、微細に分散せしめられている請求項 1 記載の防振ゴム。

【請求項 3】 前記ゴム材料 A が、NR または NR と BR 若しくは SBR とのブレンド物であり、前記ゴム材料 B が、ハロゲン化 IIR、マレイン酸変性 EPM、CR、カルボキシル変性 NBR、CSM、FR または AR である請求項 1 または請求項 2 記載の防振ゴム。

【請求項 4】 低動バネ特性を与える未加硫のゴム材料 A と高減衰特性を与える未加硫のゴム材料 B とを、かかるゴム材料 B のみを加硫し得る加硫剤と共に、均一に混練せしめる一方、加熱して、該ゴム材料 A 中に微細に分散せしめた該ゴム材料 B の加硫を行なった後、更に、該ゴム材料 A を加硫し得る加硫剤を配合せしめて、所望の形状と為し、そして加熱することによって該ゴム材料 A を加硫せしめることにより、かかる加硫されたゴム材料 A からなるマトリックス中に、前記加硫されたゴム材料 B が島相として微細に分散せしめられてなる、海島構造を呈する防振ゴムを得ることを特徴とする防振ゴムの製造法。

【請求項 5】 前記未加硫のゴム材料 B に対して、該ゴム材料 B のみを加硫し得る加硫剤を配合せしめた後、前記未加硫のゴム材料 A との均一な混練が行なわれる請求項 4 記載の防振ゴムの製造法。

【請求項 6】 前記ゴム材料 A の加硫が硫黄加硫系において実施される一方、前記ゴム材料 B の加硫が樹脂加硫系、金属酸化物加硫系またはアミン加硫系において実施される請求項 4 または請求項 5 記載の防振ゴムの製造法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【技術分野】

本発明は、防振ゴム及びその製造法に係り、低動バネ特性と高減衰特性とを両立して実現する防振ゴム、並びにそのような防振ゴムを有利に製造する方法に関するものである。

【0002】

【背景技術】

よく知られているように、振動伝達系を構成する 2 つの部材間に介装されて、両部材を防振連結する防振ゴムは、従来より、各種の分野において、広く用いられており、例えば、自動車においては、エンジンマウントやボデーマウント、メンバマウント、サスペンションブッシュ等として、用いられてきている。

【0003】

ところで、上記の自動車用防振ゴムの如き、周波数等の異なる複数種の振動の伝達系において使用される防振ゴムにあつては、通常、入力される各振動に応じた防振特性を有効に発揮するものであることが、求められる。具体的には、自動車用防振ゴムにおいては、一般に、100 Hz 以上の比較的に高い周波数領域の振動が入力される場合には、低動バネ特性が要求され、また、10～20 Hz 程度の低周波振動の入力時においては、高い減衰特性が必要とされている。

【0004】

そして、このような低動バネ－高減衰という防振特性を備えた防振ゴムを得るために、従来から、例えば、防振ゴムを構成するゴム材料として、低動バネ特性に優れる天然ゴム（NR）を用い、それにカーボンブラックを添加することにより、高減衰化を図る等の、ゴム材料の改質やその配合手法の改良等といった材質面における改善策が、各種検討されてきているのであるが、それらの何れにあつても、その特性要求を十分に満足するまでには、到底、到るものではなかったの

である。

【0005】

すなわち、バネ特性の発現機構は、ゴム材料を構成するポリマー分子間の結合・拘束や絡み合い、或いはポリマー分子と材料に添加される補強剤との間の結合・拘束に基づくものである一方、減衰性の発現機構は、ポリマー分子同士、若しくはポリマー分子と補強剤との間の摩擦に基づくものであるところから、減衰性を高めると、それに伴って、バネ特性も高くなってしまい、逆に、低動バネ特性を実現すると、減衰性も、また、低下してしまうといった問題があったのであり、従って、そのような低動バネと高減衰という相反する特性を共に実現し得るゴム材料は、未だ開発されていないのが、現状である。

【0006】

一方、そのような材質面からではなく、構造面からのアプローチの一つとして、これまでに、流体封入式防振ゴムの採用が、検討されてきている。かかる流体封入式防振ゴムは、一般的には、所定のゴム材料からなる弾性体内に、複数の流体室が設けられると共に、それら各流体室を互いに連通するオリフィス流路（狭窄流路）が設けられた構造を有しており、かかるオリフィス流路を通じて流動せしめられる流体の共振作用等に基づいて、入力振動の周波数域に応じて求められる各種防振性能が、効果的に発揮され得るように構成されているのであるが、このような流体封入式防振ゴムにあっては、その構造が必然的に複雑なものとなり、また、それを構成する部品点数が多くなるところから、製造コストの高騰や製作性の悪化といった不具合が惹起される等の問題が、内在している。

【0007】

【解決課題】

ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決課題とするところは、低動バネ特性と高減衰特性とを両立的に実現することが出来ると共に、良好なコスト性及び製作性の実現を可能にする防振ゴム、並びにそのような防振ゴムを有利に製造する方法を、提供することにある。

【0008】

【解決手段】



そして、本発明にあっては、そのような課題を解決するために、低動バネ特性を与える加硫されたゴム材料Aからなるマトリックス中に、高減衰特性を与える加硫されたゴム材料Bが島相として微細に分散せしめられてなる、海島構造を呈する防振ゴムにして、かかる島相たる加硫ゴム材料Bが、未加硫の前記ゴム材料A中に未加硫の該ゴム材料Bを均一に混練、分散せしめた状態下において、該ゴム材料Bの加硫を行なうことによって、形成されている一方、該未加硫のゴム材料Aが、そのような加硫されたゴム材料Bの分散状態下において、加硫せしめられていることを特徴とする防振ゴムを、その要旨とするものである。

## 【0009】

すなわち、この本発明に従う防振ゴムにあっては、低動バネ特性を与える加硫ゴム材料Aからなる海相と、高減衰特性を与える加硫ゴム材料Bからなる島相とにて構成される海島構造を呈していると共に、かかる海島構造が、前述の如くして形成されているところに、大きな特徴を有しているのであって、このような防振ゴムにあっては、海島構造の海相としての加硫ゴム材料Aにおいて、優れた低動バネ特性が発現され得る一方、そのような加硫ゴム材料Aからなるマトリックス中に、微細な粒子形態をもって均一に分散せしめられた、島相たる加硫ゴム材料Bにより、高い減衰特性が発現され得るのである。

## 【0010】

要するに、本発明に従う防振ゴムは、加硫ゴム材料Aと加硫ゴム材料Bのそれぞれにおいて、低動バネ特性と高減衰特性とを、各別に高度に発揮し得るのであって、従来のゴム材料とは異なり、それらの特性を両立して実現することが出来るものである。

## 【0011】

従って、本発明製品は、自動車用防振ゴム等、周波数の異なる複数種の振動の伝達系において取り付けられる防振ゴムとして、特に好適に用いられ得て、それら振動に対して、有効な防振効果を発揮することが出来るのである。

## 【0012】

加えて、このような防振ゴムにあっては、流体封入式防振ゴム等のように、複雑な構造を必要としないものであるところから、低コストにて、且つ比較的容易

に製造することが出来るといった利点もある。

【0013】

なお、上述の如き本発明に従う防振ゴムの好ましい態様の一つによれば、前記加硫されたゴム材料Bは、前記加硫されたゴム材料A中に、平均粒子径が0.1～100 $\mu$ mの大きさの粒子として、微細に分散せしめられることが、望ましく、これによって、所期の防振特性（低動バネー高減衰）が、より効果的に発揮され得ると共に、防振ゴムとして求められる物性も、また、良好に確保され得るのである。

【0014】

また、本発明における別の好ましい態様の一つによれば、前記ゴム材料Aとして、低動バネ特性に優れる、NRまたはNRとBR若しくはSBRとのブレンド物が採用され、また、前記ゴム材料Bとしては、減衰性能の高いハロゲン化IR、マレイン酸変性EPM、CR、カルボキシル変性NBR、CSM、FRまたはARが採用されることが、望ましい。このような構成を採用することによって、より有効な防振特性が一層有利に実現され得る。

【0015】

そして、本発明は、低動バネ特性を与える未加硫のゴム材料Aと高減衰特性を与える未加硫のゴム材料Bとを、かかるゴム材料Bのみを加硫し得る加硫剤と共に、均一に混練せしめる一方、加熱して、該ゴム材料A中に微細に分散せしめた該ゴム材料Bの加硫を行なった後、更に、該ゴム材料Aを加硫し得る加硫剤を配合せしめて、所望の形状と為し、そして加熱することによって該ゴム材料Aを加硫せしめることにより、かかる加硫されたゴム材料Aからなるマトリックス中に、前記加硫されたゴム材料Bが島相として微細に分散せしめられてなる、海島構造を呈する防振ゴムを得ることを特徴とする防振ゴムの製造法も、また、その要旨とするものである。

【0016】

このような本発明に従う防振ゴムの製造法によれば、低動バネ特性を発現する加硫ゴム材料Aのマトリックス（海相）中に、高減衰特性を発現する加硫ゴム材料Bを、微細な島相として均一に分散せしめてなる海島構造を、有利に形成する

ことが出来るところから、低動バネ特性と高減衰特性とを両立的に実現して、有効な防振効果を奏し得る防振ゴムを、有利に製造することが出来るのである。

【0017】

しかも、本発明手法によれば、前記せる如き優れた防振性能を発揮する防振ゴムを、比較的簡単な作業にて、低廉に作製することが出来るといった利益をも、享受することが出来る。

【0018】

なお、この本発明に従う防振ゴムの製造法の望ましい態様の一つにおいては、前記未加硫のゴム材料Bに対して、該ゴム材料Bのみを加硫し得る加硫剤を配合せしめた後、前記未加硫のゴム材料Aとの均一な混練を行なうこととなる。このような手法を採用することによって、ゴム材料A、ゴム材料B及びゴム材料Bのみを加硫し得る加硫剤の混練時間が、有利に短縮化され得ることとなり、また、ゴム材料A中における、それらゴム材料B及び加硫剤の分散性が、より一層均一なものとなるところから、特に高減衰特性に一段と優れる防振ゴムの製造が、可能となる。

【0019】

また、本発明手法における他の望ましい態様の一つによれば、前記ゴム材料Aの加硫は、硫黄加硫系において実施される一方、前記ゴム材料Bの加硫は、樹脂加硫系、金属酸化物加硫系またはアミン加硫系において実施されるのであり、このように、ゴム材料A、Bの加硫を互いに異なる加硫系において実施することによって、目的とする海島構造が一層有利に実現され得、以て、より良好な防振特性を有する防振ゴムを得ることが出来る。

【0020】

【発明の実施の形態】

ところで、かくの如き本発明に従う防振ゴムは、低動バネ特性を与えるゴム材料Aと、高減衰特性を与えるゴム材料Bとから形成されるものであって、より詳細には、先ず、そのようなゴム材料Aの未加硫物にゴム材料Bの未加硫物を均一に混練せしめて、その未加硫のゴム材料A中に未加硫のゴム材料Bを微細に分散せしめた状態下、かかるゴム材料Bの加硫を実施し、その後に、未加硫ゴム材料

Aを加硫成形せしめることによって、加硫されたゴム材料A及びBからなる特定の構造をもって形成されるものであり、そこに、本発明の大きな特徴が存しているのである。

#### 【0021】

すなわち、前記せる如き特徴的な本発明手法にて形成される防振ゴムにあっては、加硫ゴム材料Aと加硫ゴム材料Bとが相互に相溶するのではなく、加硫ゴム材料Aのマトリックス（海相）中において、加硫ゴム材料Bが、細かな粒子状の島相として極めて均一に分散する、所謂、海島構造をもって構成されることとなるのであるが、このような特定の海島構造を採用することによって、その海相たる加硫ゴム材料Aにおいて、優れた低動バネ特性を十分に確保しつつ、島相としての加硫ゴム材料Bにおいて、高い減衰特性を良好に得ることが、可能となったのである。

#### 【0022】

要するに、本発明に従う防振ゴムは、それを構成する加硫ゴム材料Aと加硫ゴム材料Bとのそれぞれにおいて、低動バネ特性と高減衰特性とを、機能分離的に、且つそれぞれ高度に発現し得る、換言すれば、従来のゴム材料では為し得なかった、それら低動バネ特性と高減衰特性との両立を、有利に実現することが出来るものなのである。

#### 【0023】

ところで、このような本発明に従う防振ゴムにおいて、その海相を与えるゴム材料Aとしては、その加硫後において、特に高周波数領域の振動に有効な低動バネ特性を有利に発現し得るものであれば良く、そのような性質を有する公知の各種のゴム材料の中から、要求特性に応じて、適宜なものが選択されて、用いられるのであるが、本発明においては、そのようなゴム材料の中でも、天然ゴム（NR）、NRとブタジエンゴム（BR）とのブレンド物（混合物）、若しくはNRとスチレンブタジエンゴム（SBR）とのブレンド物等の、NRを必須の成分として含むゴム材料（以下、かかるゴム材料をNR系材料と呼称する）が、好適に採用されるのであり、それによって、加硫ゴム材料Aにおいて、より優れた低動バネ性能が発揮され得るのである。

## 【 0 0 2 4 】

一方、防振ゴムの島相を与えるゴム材料Bとしては、加硫後の特性として、特に低周波振動に対して高い減衰効果を発揮するものであると共に、その加硫が、前記ゴム材料Aとは異なる加硫系において行なわれ得るものであることが必要とされ、従って、従来より高減衰性材料として知られている各種のゴム材料の中で、そのような加硫系に関する条件を満足するものが、求められる特性に応じて適宜に選ばれて、用いられることとなる。例えば、前述せる如く、ゴム材料AとしてNR系材料を用いるような場合には、塩素化ブチルゴム等のハロゲン化ブチルゴム（ハロゲン化IIR）、マレイン酸変性エチレンプロピレンゴム（マレイン酸変性EPM）、クロロプレンゴム（CR）、カルボキシル変性ニトリルゴム（カルボキシル変性NBR）、クロロスルホン化ポリエチレン（CSM）、フッ素ゴム（FR）、またはアクリルゴム（AR）の使用が、特に推奨されるのである。けだし、それら例示した各ゴム材料は、その何れにあっても、加硫後において、有効な高減衰効果を奏し得るものであり、また、後述するように、NR系材料とは別の加硫系が採用可能なものであることは、勿論のこと、それぞれが、下記表1に示されるように、耐ガス透過性や耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐薬品性等の各種特性を、防振ゴムに対して効果的に付与することが出来るからである。

## 【 0 0 2 5 】

【表1】

ゴム材料B	付与特性
ハロゲン化IIR	耐ガス透過性
マレイン酸変性EPM	耐候性、耐熱性、耐オゾン性
CR	耐熱性、耐油性

カルボキシル変性 N B R	耐油性、耐ガス透過性
C S M	耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
F R	耐熱性、耐油性、耐薬品性
A R	耐候性、耐熱性、耐油性

## 【 0 0 2 6 】

そして、本発明においては、そのようなゴム材料 A 及びゴム材料 B の未加硫物を用いて、目的とする特定の海島構造を呈する防振ゴムを形成することとなるのであるが、そこでは、先ず、未加硫のゴム材料 A と未加硫のゴム材料 B と共に、ゴム材料 A には作用せず、ゴム材料 B だけに作用して、その加硫を進行させる働きのある加硫剤（以下、加硫剤 B と記す）を、均一に混練せしめつつ、加熱することとなるのであり、それによって、ゴム材料 A を加硫することなく、その未加硫のゴム材料 A 中に、未加硫のゴム材料 B を微細に且つ均一に分散せしめた状態において、かかるゴム材料 B を加硫することが出来るのである。

## 【 0 0 2 7 】

ここにおいて、ゴム材料 B の加硫に用いられる加硫剤 B としては、前記したように、ゴム材料 A を加硫せず、ゴム材料 B のみを加硫し得るものであることが必須とされることから、一般的には、公知の各種の加硫剤の中から、そのような条件を満たすものが、ゴム材料 A、B の種類等を考慮しつつ、適宜選択されて、使用されることとなる。具体的には、例えば、上述した如く N R 系材料からなるゴム材料 A を採用する場合は、下記表 2 に示されるように、加硫剤 B として、N R 系材料には作用しないアルキルフェノール樹脂、変性アルキルフェノール樹脂等の樹脂や、酸化亜鉛、酸化マグネシウム等の金属酸化物、ヘキサメチレンジアミンカルバメート等のポリアミン類などの中から、ゴム材料 B の種類に応じて適切なものを選定、使用して、そのような加硫剤を含んでなる樹脂加硫系、金属酸化物加硫系、或いはアミン加硫系において、ゴム材料 B の加硫を実施することが

、望ましいのである。なお、下記表 2 には、ゴム材料 B として、上記でその好適なものとして例示したハロゲン化 IIR、マレイン酸変性 EPM、CR、カルボキシル変性 NBR、CSM、FR または AR を採用する場合について、それぞれ示した。

【0028】

【表 2】

ゴム材料 B	加硫系	加硫剤 B	加硫促進剤、加硫促進助剤
ハロゲン化 IIR	樹脂	アルキルフェノール樹脂	4,4'-ジチオ-ビス-ジモルホリン ジエチルジチオカルバミン酸テルル
	樹脂	変性アルキルフェノール樹脂	酸化亜鉛
	金属酸化物	酸化亜鉛	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
ブレイン酸変性 EPM	金属酸化物	酸化亜鉛	—
CR	金属酸化物	酸化亜鉛 酸化マグネシウム	2-メルカプトイミダゾリン
カルボキシル変性 NBR	金属酸化物	酸化亜鉛	—
CSM	金属酸化物	酸化マグネシウム	ペンタエリスリトール ジペンタメチレンチアムテトラスルフィド
FR	金属酸化物	酸化マグネシウム	水酸化カルシウム
AR	アミン	ヘキサメチレンジアミンカルバマート	ジオルトトリルグアニジン



## 【 0 0 2 9 】

なお、本発明においては、前記加硫剤 B に対して、ゴム材料 A には作用しない所定の加硫促進剤や加硫促進助剤を組み合わせる加硫系において、ゴム材料 B の加硫を実施することも可能であり、例えば、上記表 2 に併せ示されるように、採用するゴム材料 B 及び加硫剤 B の種類に応じて、適切な加硫促進剤、加硫促進助剤を選択し、そして、それらを加硫剤 B と組み合わせる未加硫のゴム材料 A、B に混練せしめることによって、より効果的な加硫が実現され得るのである。また、ゴム材料 B の加硫に際しては、この他にも、ゴム材料 A を加硫しないものである限りにおいて、公知の各種のゴム用配合剤を適宜に用いて、ゴム材料 A、B 及び加硫剤 B 等と共に混練せしめることも、可能である。

## 【 0 0 3 0 】

そして、このような加硫剤 B 等と共に、未加硫のゴム材料 A、B を均一に混練しながら加熱せしめて、ゴム材料 B における加硫反応を進行せしめるには、通常、加熱条件下においてポリマーの混練を行なうことの出来る、バンバリー等の公知の混練装置を用いて、かかる装置内に、未加硫のゴム材料 A、B 及び加硫剤 B 等を、それぞれ所要量において組み合わせる、ゴム原料として導入した後、所定の混練・加熱操作を実施することとなるのであるが、その際、混練装置に供されるゴム原料において、未加硫のゴム材料 A とゴム材料 B とにあつては、最終的に得られる防振ゴムにおいて、所望の特性乃至は物性が有利に実現され得るように、それぞれ、適度な量において用いられることが、好ましく、一般には、重量比（ゴム材料 A / ゴム材料 B）で、95 / 5 ~ 30 / 70 となるようにして、用いられるのである。これは、ゴム材料 B の使用量が、ゴム材料 A に比して余りにも少なくなる場合には、得られる加硫ゴム材料 B により、高減衰効果が十分に奏され得なくなり、逆に、ゴム材料 B の使用量が、ゴム材料 A に比べて多くなり過ぎると、防振ゴムにおける物性、例えば引張性や硬さ等が悪化することとなるからである。尤も、本発明において、ゴム材料 B の使用量がゴム材料 A のそれよりも多くなる場合には、防振ゴムの物性が大きく低下する恐れがあるところから、防振ゴムとしての物性を良好に確保するために、ゴム材料 A とゴム材料 B とを、重量比で、95 / 5 ~ 50 / 50 となるように用いることが、より望ましいのであ

る。

【0031】

また、かかるゴム材料A及びBの未加硫物と共に、ゴム原料として混練装置に導入される加硫剤Bや加硫促進剤、加硫促進助剤にあっては、ゴム材料Bにおいて所望の加硫反応を有利に進めるべく、それぞれ、ゴム材料Bの使用量に対応した適量において、用いられることとなる。

【0032】

さらに、未加硫ゴム材料A、B及び加硫剤B等のゴム原料を、それぞれ、前述せる如き量において、混練装置に導入するに際しては、それらゴム材料A、B及び加硫剤B等を、同時に装置に供給するようにしても、何等問題はないのであるが、本発明において、有利には、未加硫のゴム材料Bに対して、予め、加硫剤B等をその所定量において配合せしめて、マスターバッチの如き混合物を調製、準備した後、未加硫のゴム材料Aと、かくして得られた混合物とを、該ゴム材料Aと該混合物に含まれる未加硫ゴム材料Bとの重量比が所望の値となるように組み合わせ、ゴム原料として装置に供給する手法が、好適に用いられるのである。このような手法を採用することによって、混練時間の短縮化が、有利に図られ得るのみならず、未加硫ゴム材料A中でのゴム材料Bや加硫剤B等の分散状態を、一段と均一なものとし得ることから、加硫ゴム材料Bにおける減衰特性が、大幅に向上せしめられ得るのである。

【0033】

更にまた、かくの如くして所定のゴム原料を混練装置に導入した後を実施する混練操作にあっては、本発明では、未加硫のゴム材料A中において、ゴム材料Bが、所期の特性を発揮し得る程度にて細かく、しかも均一に分散するまで行なう必要があることから、混練時間は、普通、かくの如きゴム材料Bの分散状態が有利に得られるように、ゴム材料A、Bの種類や使用量その他、混練装置の性能等を加味して、適宜設定される一方、その混練時の加熱温度としては、ゴム原料の混練が容易に為され得ると共に、加硫反応が充分に進行せしめられ得る程度の温度が、有利に採用される。

【0034】

而して、そのような混練・加熱操作によって得られる加硫ゴム材料Bは、未加硫のゴム材料A中において、微細な粒子形態をもって均一に分散した状態で、存在せしめられることとなるのであるが、その加硫ゴム材料Bの粒子サイズとしては、要求される高減衰特性が良好に発現され得るように、上記した混練操作等によって、適宜に調整されるものであり、一般に、加硫ゴム材料Bは、 $0.1 \sim 100 \mu\text{m}$ の平均粒子径、好適には $0.1 \sim 30 \mu\text{m}$ の平均粒子径をもって形成されることが、望ましいのである。これは、かかる平均粒子径が小さくなり過ぎると、所期の減衰特性を充分に実現し得なくなり、逆に、平均粒子径が余りにも大きくなる場合には、防振ゴムにおける物性に影響を与える等の不具合を惹起するからである。なお、加硫ゴム材料Bの平均粒子径は、各種の測定手法にて求められるものであるが、有利には、かかる平均粒子径として、走査形電子顕微鏡（SEM）または走査形プローブ顕微鏡（SPM）により、加硫ゴム材料Bからなる各粒子を観察して、その径を測定し、それら粒子径の平均値を求めることによって得られるものが、好適に採用される。

#### 【0035】

そして、本発明にあっては、上述の如くしてゴム材料Bの加硫を行なった後、更に、その加硫されたゴム材料Bが内部に分散した状態の未加硫ゴム材料Aに対して、該ゴム材料Aを加硫し得る加硫剤（以下、加硫剤Aと記す）を添加、配合せしめた後、かかる未加硫ゴム材料Aを加硫成形せしめることにより、目的とする防振ゴムを形成するのである。

#### 【0036】

ところで、この本発明に従う防振ゴムの形成において、未加硫ゴム材料Aの加硫成形に先立って、該ゴム材料Aに配合せしめられる前記加硫剤Aとしては、ゴム材料Aにおける加硫反応を良好に進行せしめ得るものであれば、何等支障はなく、通常、ゴム材料Aの種類や求められる防振特性等を考慮して、公知の各種の加硫剤の中から、適当なものが選択されて、ゴム材料Aの使用量に応じた量において用いられるのであるが、特に、先述せる如く、ゴム材料AとしてNR系材料を使用する際には、加硫剤Aとして硫黄を用いて、そのような硫黄加硫系においてゴム材料Aの加硫を実施することが、好ましいのである。

## 【 0 0 3 7 】

なお、本発明においては、このような加硫剤 A と併せて、適当な加硫促進剤や加硫促進助剤を、それぞれ必要量においてゴム材料 A に配合せしめることにより、加硫系を、それら加硫促進剤や加硫促進助剤を含んで構成しても、何等差し支えない。なお、かかる加硫促進剤の代表的なものとしては、例えば、N-tert-ブチル-2-ベンゾチアゾリルスルフェンアミド (BBS)，N-シクロルヘキシル-2-ベンゾチアジルスルフェンアミド (CBS)，N-オキシジエチレン-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (OBS) 等のスルフェンアミド類；ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛 (ZnMDC)，ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 (ZnEDC) 等のジチオカルバミン酸塩類；テトラメチルチウラムジスルフィド (TMTD)，テトラエチルチウラムジスルフィド (TETD)，テトラブチルチウラムジスルフィド (TBSD) 等のチウラム類等を挙げることが出来、また加硫促進助剤としては、酸化亜鉛やステアリン酸等を例示することが出来る。

## 【 0 0 3 8 】

また、ゴム材料 A には、更に必要に応じて、カーボンブラック等の補強剤、アセトンとジフェニルアミンとの反応生成物、N-フェニル-N'-イソプロピル-p-フェニレンジアミンといったフェニレンジアミン類、ワックス等の如き老化防止剤、鉱物油等の軟化剤等、各種のゴム用配合剤を配合せしめることも、可能である。なお、それらの配合剤は、目的とする低動バネ特性を阻害しないものであり、そしてその特性を損なわない量において、使用される必要があることは、言うまでもないところである。例えば、カーボンブラックを用いる場合には、その使用量 (配合量) が多くなると、ゴム材料 A における動バネ特性に大きな影響を与えることとなるところから、カーボンブラックの使用量としては、未加硫のゴム材料 A の 100 重量部に対して、60 重量部以下の割合となる量が、有利に採用される。

## 【 0 0 3 9 】

さらに、そのような加硫剤 A や各種添加剤を、前記加硫ゴム材料 B を分散状に含む未加硫ゴム材料 A に配合せしめるに際しては、ゴム材料 A に対して、それら

加硫剤 A 等を添加した後、更にロール機等による混練り作業にて練り込んで、均一に配合せしめることが好ましいのであり、これによって、かかる配合操作の後において実施されるゴム材料 A の加硫操作により、ゴム材料 A の加硫が、その全体において万遍なく、良好に行なわれ得るのである。なお、そのような混練り作業においては、一般に、適度な混練り時間と適切な温度条件が、採用される。

## 【 0 0 4 0 】

更にまた、その加硫剤 A 等の未加硫ゴム材料 A への配合後においては、先述せる如く、ゴム材料 A の加硫成形を行なうこととなるのであるが、かかる加硫成形の具体的方法としては、金型成形等の成形手法にて成形せしめて、所望の形状と為す一方、所定温度で加熱せしめることにより、ゴム材料 A を加硫せしめる公知の各種の手法が、有利に採用され得るのであり、中でも、成形と同時に加硫を行なうプレス加硫が、より好適に用いられるのである。なお、かかる加硫成形において、加硫時の温度や圧力、時間等の加硫条件は、ゴム材料 A の加硫が良好に行なわれ得るように、ゴム材料 A や加硫剤 A の種類等を加味して、適宜に決定されるものである。また、このようなゴム材料 A の加硫成形においては、その加硫時において、或いは加硫後において、鉄材質やアルミ材質からなる所定の金具の接着操作を行なっても、何等支障はないのであり、従って、本発明は、金具を有しない防振ゴムは、勿論のこと、そのような金具付きの防振ゴムも、また、その適用対象とするものであることが、理解されなければならない。更に、かくの如く、ゴム材料 A を加硫成形せしめることにより得られる防振ゴムの形状、サイズ等は、特に限定されるものではなく、望まれる防振特性の程度や用途に応じて、適宜に設定され得るものである。

## 【 0 0 4 1 】

要するに、かくの如く、本発明に従って形成される防振ゴムにあっては、加硫ゴム材料 A にて構成される海相中に、加硫ゴム材料 B が、微粒子状（一般に、 $0.1 \sim 100 \mu m$ ）の島相として、均一に分散した状態において存在してなる、海島構造を呈することとなるのであり、結果的に、そのような特定の海島構造により、低動バネ特性と高減衰特性とを共に発揮し得るのである。換言すれば、本発明に従う防振ゴムにあっては、特定の加硫ゴム材料 A、B にて構成される比較

的簡単な構造によって、低動バネー高減衰という防振特性を奏し得るものであるところから、上記せる如き本発明手法によって、容易に、しかも低コストにて、製造することが出来るのである。

#### 【0042】

従って、このような本発明においては、防振すべき振動の周波数領域に応じて、その目的とする振動に対して有効な防振特性（低動バネ、若しくは高減衰）を発現し得るゴム材料を選択し、ゴム材料A、或いはゴム材料Bとして採用すること等によって、周波数の異なる複数種類の振動にも充分に対応し得る防振ゴムを、有利に形成することが出来るのであり、それ故に、そのようにして得られる本発明製品にあっては、自動車のような複数種の振動に対する防振が要求される振動伝達系において、好適に用いられ得て、極めて優れた防振効果を発揮し得るのである。

#### 【0043】

##### 【実施例】

以下に、本発明の幾つかの実施例を示し、本発明を更に具体的に明らかにすることとするが、本発明が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも受けるものでないことは、言うまでもないところである。また、本発明には、以下の実施例の他にも、更には上記の具体的記述以外にも、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて種々なる変更、修正、改良等を加え得るものであることが、理解されるべきである。

#### 【0044】

先ず、本発明に従って、低動バネ特性を与えるゴム材料Aとして、未加硫の天然ゴム（NR）を準備する一方、下記表3に示される配合組成において、高減衰特性を与えるゴム材料Bとしての塩素化ブチルゴム（CI-IR）の未加硫物に、加硫剤Bとしての酸化亜鉛を配合せしめてなるマスターバッチを調製、準備した。なお、このマスターバッチの調製においては、加硫促進剤として、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛（ZnEDC）を用いる一方、加硫促進助剤として、ステアリン酸を用いた。

#### 【0045】

【表 3】

配合成分	配合組成＜重量部＞
塩素化 I I R	1 0 0
酸化亜鉛	1 . 5
Z n E D C	1 . 5
ステアリン酸	1

## 【0 0 4 6】

次いで、上記で準備したNR及びマスターバッチを用いて、そのNRとマスターバッチ中のC1-IIRとが、重量比（NR/C1-IIR）で、下記表4に示される各ブレンド比となるように、NRとマスターバッチとを組み合わせ、ゴム原料を調製し、それを加熱混練の可能なバンバリー内に仕込んだ後、5～10分間、均一に混練せしめつつ、150～160℃の温度で加熱せしめることにより、NRを加硫することなく、C1-IIRのみを加硫せしめて、本発明例1～6の予備試料を得た。なお、その得られた予備試料のそれぞれについて、試料（NR）中に分散するC1-IIRの粒子径を測定して、その平均値を求めたところ、かかる平均粒子径にあっては、何れも、0.5～5μm程度であることを確認した。

## 【0 0 4 7】

さらに、かくの如くして得られた各予備試料を用いて、その予備試料を構成する未加硫のNRの100重量部に対して、加硫剤Aとしての硫黄を始めとする、下記表4に示される如き各種成分を、該表4に示される割合となるように添加し、更にロール機にて混練りして、均一に配合せしめた後、プレス加硫により、160℃×20分の加硫条件で、加硫成形せしめて、動特性試験、引張試験、及び

硬さ試験のためのテストピース（本発明例 1～6）を、それぞれ作製した。

【0048】

なお、上記において、NRに配合せしめられるN-シクロヘキシル-2-ベンゾチアジルスルフェンアミド（CBS）は、加硫促進剤であり、また、酸化亜鉛及びステアリン酸は、加硫促進助剤として用いられている。また、本実施例においては、老化防止剤として、N-フェニル-N'-イソプロピル-p-フェニレンジアミンを採用し、更に、カーボンブラックは、補強剤として用いる一方、鉱物油は、軟化剤として用いた。

【0049】

また、前記動特性試験のためのテストピースは、先ず、上記加硫成形により、直径：50mm及び高さ：25mmの円柱形状を呈する加硫ゴム試料を作製した後、かかる加硫ゴム試料の上下面に対して、直径：60mm及び厚さ：6mmの鉄製円盤金具の一对を、接着剤にて接着せしめることにより、作製した。その一方、引張試験用のテストピースとしては、JIS-K-6301-1995の「加硫ゴム物理試験方法」における「3. 引張試験」に規定されるダンベル状試験片（3号形）を作製し、また、硬さ試験用のテストピースとしては、JIS-K-6301-1995の「加硫ゴム物理試験方法」における「5. 硬さ試験」に定められる、厚さ：2mmの試験片を作製した。

【0050】

【表4】

	本発明例					
	1	2	3	4	5	6
ブレンド比						
(NR/CI-IIR)	90/10	85/15	70/30	50/50	40/60	30/70
硫黄	2	2	2	2	2	2



*							
配   CBS		1		1		1	
合							
割   酸化亜鉛		5		5		5	
合							
ステアリン酸		2		2		2	
ハ							
重   老化防止剤		5		5		5	
量							
部   カーボンブラック		40		40		40	
V							
鉱物油		10		10		10	

\* : NRの100重量部に対する割合

【0051】

一方、比較のために、先ず、下記表5に示される各配合組成に従って、ゴム材料としてNR（未加硫物）のみを配合せしめてなるゴム原料（比較例1及び2）を調製、準備した。次に、かかるゴム原料をそれぞれ用いて、160℃×20分の条件下、プレス加硫により、加硫成形を行ない、上記の本発明例1～6のテストピースと同様の、動特性試験、引張試験、及び硬さ試験のためのテストピース（比較例1，2）を、それぞれ作製した。

【0052】

なお、前記比較例に係るゴム原料の調製において、NRに添加される各成分の機能乃至は働きについては、上述した本発明例の場合と同様であるが、比較例2において、比較的多い量にて用いられるカーボンブラックにあっては、従来と同様、高減衰化成分としての働きも、また、発揮するものである。

【0053】

【表5】

┌──────────┐

		比較例	
		1	2
配 合 組 成 部 分	N R	100	100
	硫黄	2	2
	C B S	1	1
	酸化亜鉛	5	5
	ステアリン酸	2	2
	老化防止剤	5	5
	カーボンブラック	40	85
	鉱物油	10	10

【 0 0 5 4 】

そして、このようにして得られた本発明例 1 ～ 6 及び比較例 1， 2 に係る各テストピースを用いて、以下の動特性試験、引張試験、並びに硬さ試験を行なった。

【 0 0 5 5 】

— 動特性試験 —

上記で得た動特性試験用の各テストピースを用いて、それぞれのテストピースに対して、軸方向の荷重を加えて、軸方向に 5. 5 mm 圧縮せしめ、一旦、減荷した後、再度、5. 5 mm 圧縮せしめることにより、その 2 回目の加荷過程にお

ける荷重－撓み特性を測定して、それに基づいて荷重－撓み曲線を作成し、そして、その曲線から、撓みが 1. 2 5 mm と 3. 7 5 mm の時の荷重値： $P_1$ ， $P_2$ （単位は、N）を、それぞれ読み取って、それより、次式：

$$K_s = (P_2 - P_1) / 2. 5$$

に従って、静的バネ定数： $K_s$ （N/mm）を算出した。また、これとは別に、各テストピースを軸方向に 2. 5 mm だけ圧縮せしめた後、かかる圧縮状態のテストピースの下方より、その 2. 5 mm 圧縮した位置を中心とする振幅： $\pm 0. 0 5$  mm の定変位調和圧縮振動を、周波数： $1 0 0$  Hz において加える試験を行ない、J I S - K - 6 3 8 5 - 1 9 9 5 の「防振ゴムの試験方法」における「非共振方法（a）」に準拠して、 $1 0 0$  Hz 時の動的バネ定数（貯蔵バネ定数）： $K_{d100}$ （N/mm）を求めた。そして、かかる  $K_{d100}$  と、前記で得た  $K_s$  とから、動倍率（= $K_{d100} / K_s$ ）を算出し、その結果を、下記表 6 及び表 7 に併せ示した。なお、この動倍率の値が小さいということは、対象とするテストピースが、 $1 0 0$  Hz の振動に対する動バネ特性において、低いものであるということ、を、意味している。

#### 【0 0 5 6】

また、本実施例における動特性試験では、更に、各テストピースを軸方向に 2. 5 mm だけ圧縮せしめた状態で、そのテストピースの下方から、圧縮位置を中心とする振幅： $\pm 0. 5$  mm の定変位調和圧縮振動を、周波数： $1 5$  Hz において加える試験を行ない、J I S - K - 6 3 8 5 - 1 9 9 5 の「防振ゴムの試験方法」における「非共振方法（a）」に準拠して、 $1 5$  Hz 時の損失係数： $\tan \delta$  を求め、その結果も、また、下記表 6 及び表 7 に併せ示した。なお、かかる損失係数の値が大きいということは、対象とするテストピースにおいて、 $1 5$  Hz の振動に対して高い減衰性が発揮されているものと、解することが出来る。

#### 【0 0 5 7】

さらに、上記の如くして得られた、各テストピースにおける動倍率： $K_{d100} / K_s$  と損失係数： $\tan \delta$  [ $1 5$  Hz] との関係を、図 1 おいて、グラフにて示した。なお、かかる図 1 において、□ は本発明例のテストピースについて表わしている一方、○ は比較例のテストピースについて表わしている。

【0058】

—引張試験—

上記において得られた各引張試験用テストピースを用いて、J I S - K - 6 3 0 1 - 1 9 9 5 の前記「3. 引張試験」に規定される試験方法に従って、所定の引張試験機により、テストピースを、それが破断するまで引張せしめて、100%伸び時における引張応力（100%モジュラス）、破断に至るまでの最大応力（引張強さ：T b）、及び破断時の伸び（破断伸び：E b）を測定し、その結果を下記表6及び表7に示した。また、本発明例1～6に係るテストピースについては、かくして得られたT b及びE bと、上記表4に示したブレンド比とを対比させて、その結果を、棒線グラフ（T b）及び折れ線グラフ（E b）にて、図2に示した。なお、かかる図2には、比較例1のテストピースにおけるT b及びE bの値を、ブレンド比が100/0の時の値として、併せ示した。

【0059】

—硬さ試験—

上記において得られた硬さ試験用の各テストピースを用いて、J I S - K - 6 3 0 1 - 1 9 9 5 の前記「5. 硬さ試験」に準じて、スプリング式硬さ試験機：A型により、テストピースの硬さを測定し、その結果を、下記表6及び表7において、J I S - A 硬度として、併せ示した。

【0060】

【表6】

		本発明例					
		1	2	3	4	5	6
動	動倍率：						
特	K d <sub>100</sub> / K s	1.51	1.51	1.81	2.15	2.30	2.45
性							
試	損失係数：						

験	$\tan \delta$ [15 Hz]	0.094	0.120	0.217	0.260	0.310	0.362
	100%モジュラス						
	(MP a)	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3
引							
張	引張強さ: T b						
試	(MP a)	22.6	19.3	18.6	14.6	10.0	5.6
験							
	破断伸び: E b						
	(%)	600	580	500	440	390	350
	J I S - A 硬度						
	(度)	48	47	48	47	47	47

【 0 0 6 1 】

【表 7】

			比較例	
			1	2
動	動倍率:			
特	$K d_{100} / K s$	1.42	2.21	
性				
試	損失係数:			
験	$\tan \delta$ [15 Hz]	0.070	0.147	
	100%モジュラス			
	(MP a)	1.6	3.8	

引			
張	引張強さ：T b		
試	(M P a)	25.5	26.8
験			
	破断伸び：E b		
	(%)	600	580
	J I S - A 硬度		
	(度)	50	60

【0062】

かかる表 6、7 及び図 1 に示される動特性試験の結果からも明らかなように、NR からなる比較例 1 のテストピースにあっては、低い動バネ特性（動倍率）を有するものの、減衰性（損失係数）も、また、低いものであり、また、NR に対して、比較例 1 の場合よりも多い量のカーボンブラックを配合せしめてなるゴム原料を用いて形成された比較例 2 のテストピースにあっては、かかるカーボンブラックにて、比較例 1 よりも減衰性が高められ得ているものの、図 1 に実線で示される如く、それに伴って、動バネ特性も、また、急激に高くなっていることが、認められる。従って、比較例 2 のものよりも一段と高い減衰性を実現するべく、従来と同様に、更に多量のカーボンブラックを使用するような場合には、図 1 において破線で示されるように、最早、低い動バネ特性を有利に実現し得なくなるということは、容易に予測され得るところであり、そのような従来手法は、有効とはいえないものであることが、分かる。

【0063】

これに対して、本発明例 1 ～ 6 の各テストピースにあっては、何れも、前記せる如き比較例 2 のものとは異なり、動バネ特性（動倍率）を低く保ちつつ、減衰性（損失係数）を効果的に高め得ているものであることが、認められるのであり、これより、本発明は、低動バネー高減衰という防振特性を、極めて有利に実現し得るものであるということが、理解される。

## 【0064】

一方また、上記表 6, 7 及び図 2 において示される引張試験及び硬さ試験の結果からも明らかなように、本発明例 1 ~ 6 のテストピースの殆どは、100%モジュラス、引張強さ (T<sub>b</sub>)、破断伸び (E<sub>b</sub>) といった引張性や硬さといった物性を、従来例たる比較例のものに比して遜色のない程度において、達成するのであることが、認識される。特に、本発明においては、図 2 に示される如く、ゴム材料 B たる C<sub>1</sub>-IIR を、ゴム材料 A たる NR よりも少ない量において用いれば、T<sub>b</sub> や E<sub>b</sub> といった物性が、充分高度に確保され得ることが、分かる。

## 【0065】

## 【発明の効果】

以上の説明より明らかなように、本発明に従う防振ゴムにあっては、低動バネ特性と高減衰特性とを両立して実現することが出来るものであることから、エンジンマウント等といった自動車用防振ゴムの如き、周波数の異なる複数種の振動に応じて種々の防振性能が求められる防振ゴムとして、特に有利に適用され得るのである。そして、本発明に従う防振ゴムの製造法によれば、そのような優れた効果を奏し得る防振ゴムを、安価に且つ容易に作製することが、可能となる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図 1】

実施例において得られた、動倍率と損失係数との関係を示すグラフである。


## 【図 2】

実施例において得られた引張強さ及び破断伸びと、天然ゴムと塩素化ブチルゴムとのブレンド比とを対比して示すグラフである。

【書類名】


図面

【図 1】





【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低動バネ特性と高減衰特性とを両立して実現することが出来る防振ゴムを提供すること。

【解決手段】 低動バネ特性を与える未加硫のゴム材料Aと高減衰特性を与える未加硫のゴム材料Bとを、かかるゴム材料Bのみを加硫し得る加硫剤と共に、均一に混練せしめる一方、加熱して、ゴム材料A中に微細に分散せしめたゴム材料Bの加硫を行なった後、更に、ゴム材料Aを加硫し得る加硫剤を配合せしめて、所望の形状と為し、そして加熱することによってゴム材料Aを加硫せしめることにより、加硫ゴム材料Aからなるマトリックス中に、加硫ゴム材料Bが島相として微細に分散せしめられてなる、海島構造を呈する防振ゴムを、形成した。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第311555号
受付番号	59901070132
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成11年11月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成11年11月 1日
-------	-------------

【書類名】 手続補正書  
 【整理番号】 T99268  
 【提出日】 平成11年12月22日  
 【あて先】 特許庁長官殿  
 【事件の表示】  
     【出願番号】 平成11年特許願第311555号

【補正をする者】  
     【識別番号】 000219602  
     【氏名又は名称】 東海ゴム工業株式会社

【代理人】  
     【識別番号】 100078190  
     【弁理士】  
     【氏名又は名称】 中島 三千雄

【手続補正 1】  
     【補正対象書類名】 特許願  
     【補正対象項目名】 発明者  
     【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県小牧市東三丁目 1 番地 東海ゴム工業株式会社内

【氏名】 田口 武彦

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県小牧市東三丁目 1 番地 東海ゴム工業株式会社内

【氏名】 吉川 亜子

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000219602]

1. 変更年月日 1992年 4月21日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 愛知県小牧市大字北外山字哥津3600番地  
氏 名 東海ゴム工業株式会社
2. 変更年月日 1999年11月15日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 愛知県小牧市東三丁目1番地  
氏 名 東海ゴム工業株式会社

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**